



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE CANSEN LT - 0



CANSEN EP-0

Graisse lubrifiante pour équipements centralisés

DESCRIPTION

La graisse CANSEN EP-0 est une graisse lubrifiante au lithium-12-hydroxy élaborée à partir d'huiles de base de la meilleure qualité et fortifiée d'inhibiteurs de rouille et d'oxydation ainsi que d'additifs extrême pression. Grâce à une combinaison d'additifs spéciaux, cette graisse forme un film protecteur adhérent qui assure une protection extrême pression et antiusure exceptionnelle. Cette graisse s'utilise dans une vaste gamme de températures allant de -34 °C à 121 °C (-30 °F à +250 °F).

Tous les dispositifs et / ou équipements de graissage centralisé

Ventilateurs	Compresseurs	Joints universels
Pièces de châssis	Pompes centrifuges	Paliers lisses ou à roulements
Tondeuses à gazon commerciales	Concasseurs	Pompes à eau des véhicules-automobiles
Galet de came à roulements Track Rollers	Machinerie pour exploitation minière souterraine	Écrans de vibration
<i>Multiples applications industrielles</i>		

CARACTÉRISTIQUES

Grade de consistance - NLGI	0	
Viscosité de l'huile de base, → cSt @ 40° → cSt @ 100°C	180 @ 210 15,5 @ 17,5	
Indice de viscosité - VI	100	
Épaississant	Li.-12-hydroxy	
Texture / Couleur	Onctueuse/Ambrée	
Point de goutte, °C	172	ASTM D-2265
Point d'écoulement, °C	-40	ASTM D-97
Pénétrabilité travaillée, 60 cycles	355 - 385	ASTM D-217
Essai de rouille	Réussi	ASTM D-1743
Essai de corrosion	1 b	ASTM D-4048
Charge Timken OK, lb	40	ASTM D-2509
Essai EP @ 4 billes, charge de soudure, kg	250	ASTM D-2596
Essai d'usure sur machine @ 4 billes, Diam. d'empreinte, mm	0,45	ASTM D-2266
Indice de charge d'usure sur machine @ 4 billes, kgf	40	ASTM D-2596
Résistance à l'oxydation, chute de pression, PSI	10	ASTM D-942

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.