



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE LP – OGG



LP – OGG

GRAISSE POUR ENGRENAGES NUS

DESCRIPTION

La graisse LP-OGG se caractérise par sa composition chimique unique. Cette graisse semi-synthétique renferme des additifs métalliques lui conférant une excellente adhésivité qui empêche toute projection de la graisse même si elle est soumise à des conditions de fonctionnement exigeant des vitesses élevées.

La graisse LP-OGG forme une pellicule très résistante sur la denture des engrenages leur offrant une protection efficace à des températures très élevées. La graisse LP-OGG est un lubrifiant extrême-pression utilisé sur les pièces mobiles pour réduire les frottements. Elle convient à des températures d'utilisation de -3,9 @ 135°C et peut être soumise à des pressions dépassant 150 000 p.s.i.

Grâce à ses additifs métalliques, la graisse LP-OGG forme sur les pièces en mouvement une fine pellicule protectrice empêchant l'usure due au contact métal contre métal. La graisse LP-OGG peut être appliquée même si l'équipement est en marche.

Contrairement aux produits pétroliers, la graisse LP-OGG ne se dégrade pas aux températures extrêmes (températures très élevées ou très basses).

CARACTÉRISTIQUES DE L'HUILE ET DES ADDITIFS SOLIDES

Viscosité de l'huile de base – ISO-VG	+ 1500
INDICE de VISCOSITÉ - (VI)	100
VISCOSITÉ en SSU (cSt)	
@ 100°F / 37,8°C	8275 / 1786
@ 210°F / 98,9°C	335 / 71,9
ÉCHELLE de TEMPÉRATURES (°C)	-3,9° @ 135°

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LP – OGG

GRAISSE POUR ENGRENAGES NUS

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE A S T M	RÉSULTATS MOYENS
GRADE de CONSISTANCE - NLGI		1,5
ÉPAISSISSANTS		6 % LITHIUM STÉRATA 12-HYDROXYSTÉARATE
TEXTURE	Visuelle	Onctueuse, Filante
COULEUR	Visuelle	Noire (Brûnatre au soleil)
CHARGE		MOS2 / Graphite
ODEUR		Légère
POINT D'ÉCLAIR, COC @ °F (°C)		425 (218,3)
POINT de GOUTTE	D - 566	300°F (148,9°C)
POINT D'ÉCOULEMENT @ °F (°C)		25 (-3,9)
ESSAI DE PÉNÉTRATION	D - 217	285 / 315
ESSAI DE ROUILLE	D - 1743	Réussi No. 1
SÉPARATION DE L'HUILE	D - 1742	0,3%
CHARGE TIMKEN OK	D - 2509	45 lb
CHARGE MOYENNE CORRIGÉE		57 kg
CHARGE DE SOUDURE		505 KG
Test TIMKEN	D - 2509	60 lbs

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.