



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE LP – SSF



LP – SSF

GRAISSE SYNTHÉTISÉE SEMI - FLUIDE

DESCRIPTION

La graisse LP - SSF est une graisse semi-fluide antirouille et antimousse assurant une excellente résistance à l'oxydation et à l'usure. Elle ne contient ni plomb, ni additif à base de métal lourd.

La graisse LP - SSF est idéale pour le graissage de la machinerie lourde dotée d'un dispositif de graissage automatique, dont les grues, le matériel minier ou tout autre équipement où la graisse doit s'écouler par gravité aux températures ambiantes, et aussi pour les systèmes de graissage centralisés soumis à des températures au-dessous de 0°C rendant la graisse impossible à pomper.

Cette graisse "ÉTANCHE" et E.P. pour engrenages, peut être utilisée seule ou mélangée à tout autre lubrifiant pour engrenages à usages multiples.

APPLICATIONS

- Matériel minier – Câbles & Chaînes
- Applications industrielles
- Dispositifs de graissage où l'on exige une graisse s'écoulant par gravité
- Engrenages exigeant une graisse étanche et extrême-pression

PROPRIÉTÉS

• ANTIROUILLE	• RÉSISTANTE À L'OXYDATION
• EXTRÊME – PRESSION / ANTIUSURE	• INSOLUBLE DANS L'EAU

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS MOYENS
GRADE DE CONSISTANCE - NLGI	0 @ 00
ÉPAISSISSANT	LITHIUM 12-HYDROXY
CONSISTANCE	ONCTUEUSE, ADHÉSIVE
ESSAI DE PÉNÉTRATION, 60 CYCLE (D-217)	380 A 410
POINT DE GOUTTE, D-566, °C (°F)	163 (325)
INDICE DE VISCOSITÉ (VI)	123
RÉSISTANCE A L'OXYDATION, D-942	2,5 PSI A 100 HEURES 3,2 PSI A 200 HEURES
CHARGE TIMKEN OK, D-2509	60 LB
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURES DE SERVICE, °C (°F)	-18 A 149 (0 A 300)
→ @ 40°C, cSt	464,1
→ @ 100°C, cSt	32,2
→ @ 100°F, cSt (SSU)	413,7 (1917)
→ @ 210°F, cSt (SSU)	33,2 (156,9)
ESSAI DE ROUILLE, D-174	RÉUSSI

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.