



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE LPSYN SERIE NEP

**LUBRIPRO**
Lubrifiants industriels et produits chimiques

LPSYN SERIE NEP

NEP 150 – 220 – 320 -460

FLUIDES SYNTHÉTIQUES NON EXTRÊME PRESSION POUR ENGRENAGES ET PALIERS

DESCRIPTION

Les fluides LPSyn NEP (Non Extrême Pression) de Groupe IV sont formulées à partir d'hydrocarbures de synthèse de la plus haute qualité (PAO) essentiellement conçues pour la lubrification des engrenages et des paliers fonctionnant dans des conditions sévères. Ces fluides sont offerts dans les grades ISO-VG 150 – 220 – 320 – 460.

AVANTAGES

- Lubrification supérieure	- Remarquable séparation de l'eau
- Réduction des frais d'entretien	- Meilleure fiabilité et prolongement de la durée de vie du matériel
- Excellente protection antirouille	- Compatible avec la plupart des élastomères, joints d'étanchéité et les peintures couramment
- Excellente protection anticorrosion	utilisées dans les systèmes conçus pour utilisation avec les huiles minérales classiques.

APPLICATIONS

- Circuits de circulation d'huile	- Recommandées pour les systèmes « scellés à vie »
- Paliers lisses ou à roulements sous charge modérée	- Réducteurs industriels sous carter et sous charge légère soumis à des conditions sévères, telles que températures élevées, grandes variations de températures et intervalles de vidange espacés.

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

LPSYN SERIE NEP

NEP 150 – 220 – 320 -460

FLUIDES SYNTHÉTIQUES NON EXTRÊME PRESSION POUR ENGRENAGES ET PALIERS

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODES D'ESSAI A S T M	RÉSULTATS			
Grade de Viscosité		150	220	320	460
Masse volumique @ 15°C, kg/m ³	D - 1298	848	853	855	855
Viscosité, cSt ou mm ² /s	D - 445				
@ 40°C		153	222	320	458
@ 100°C		19,8	25,9	41,3	45,5
Indice de Viscosité (VI)	D - 2270	149	149	151	155
Point d'écoulement, °C	D – 97	-54	-48	-45	-42
Point d'éclair, °C	D - 92	236	240	274	274
Point de soudure, kg	D - 2783	210	210	210	210
Point de cavitation, °C		< -50	< -50	< -50	< -50
Essai de rouille	D – 665B	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
Essai de moussage, Séq.I, Séq.II, Séq.III	D - 892	0/0	0/0	0/0	0/0
Essai FZG, Étape de réussite	CEC L 07 A 95	12	12	12	12
Désémulsibilité @ 82°C	D - 1401				
Huile/eau/ Émulsion (minutes)		43/37/ 0 (10)	43/37/ 0 (10)	43/37/ 0 (10)	43/37/ 0 (10)
Essai de corrosion à la lame de cuivre,	D - 130				
3 h à 100°C		1A	1A	1A	1A
3 h à 150°C		2C	2C	2C	2C

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.