



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE

Série Cansen AW - HY



LUBRIPRO
Lubrifiants industriels et produits chimiques

Série Cansen AW - HY

(ISO – VG 22 @ 150)

Lubrifiants hydrauliques de base minérale hydrocraquée

Série Cansen AW - HY sont des lubrifiants de base minérale du Groupe II de la classification API pour les équipements hydrauliques et répondent à des normes de qualité élevées pour de nombreuses applications.

Série Cansen AW - HY sont en réalité des lubrifiants de PERFORMANCE formulés avec des additifs spéciaux pour minimiser l'usure lorsqu'il y a de la haute vitesse et de la haute pression dans des pompes à ailettes, à engrenages et à pistons.

Série Cansen AW - HY rencontre les spécifications suivantes lorsqu'il est question de la stabilité et de la durabilité du lubrifiant :

- Cincinnati Machine P-68, P-69 et P-70	- Ford M6C32
- Denison HF-0, HF-1, HF-2	- Chrysler
- Vickers 35VQ25	- General Motors LS-2
- Eaton / Vickers M-2950-S	- US Steel 136

Série Cansen HY – AW a été formulée spécialement pour rencontrer les derniers standards de la technologie avec une huile hydrocraquée affichant ainsi un indice de viscosité (VI) plus élevé que les lubrifiants de base minérale raffinés au solvant et faisant partie du Groupe I de la classification API.

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



Série Cansen AW - HY

(ISO – VG 22 @ 150)

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS	GRADES de VISCOSITÉ (ISO-VG)					
	22	32	46	68	100	150
Grade A G M A	-	-	1	2	3	4
Couleur	L 1,0	L 1,0	L 1,5	L 2,5	L 3,0	L 4,5
Gravité spécifique, 15,6° (60°F)	0,851	0,854	0,857	0,885	0,871	0,877
Viscosité de l'huile de base:						
• cSt @ 40°C	22,5	32,5	43,6	66,5	98,3	148,6
• cSt @ 100°C	4,5	5,7	6,9	9,0	11,7	15,1
Indice de viscosité, (VI)	111	115	114	111	107	102
Point d'écoulement, (°C)	-42°	-39°	-36°	-33°	-21°	-12°
Point d'éclair, (°C)	218°	230°	248°	254°	252°	252°
Désémulsibilité, D-1401	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i
Stabilité à l'oxydation, D-943, hrs	4 500	6 500	6 500	5 500	2 000	2 000
Essai de rouille, D-665, A & B	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i	Réuss i
Essai de corrosion	1A	1A	1A	1A	1A	1A

Note : Les valeurs indiquées ci-dessus sont représentatives de la production actuelle et peuvent varier légèrement.

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.